




## Betolux Akva Lattiamaaali

TYYPPI	Vesiohenteinen polyuretaani-akrylaattimaaali.
SOVELTUVUUS	Betoni- ja puulattioiden maalaukseen sisätiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin alkydi- tai epoksimaalilla tai -lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHEET	Asuin-, liike- ja varastotilojen betoni- ja puulattiat ja -portaat sekä saunojen ja kosteiden tilojen betonilattiat. Soveltuu lattioihin, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.



### TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä 2012	651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit RL 03...04
Maalaustarvikeryhmä 2001	39.1 Vesiohenteiset betonilattiamaalit RL 1...3 ja 39.2 Vesiohenteiset puulattiamaalit RL 1...3
Perusmaalit	A ja C
Värisävyt	Tikkurilan lattiamaalivärikartan värit. Lisäksi suuri osa Tikkurilan Symphony -värikartan väristä.
Kiiltoryhmä	Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus	5-7 m <sup>2</sup> /l.
Pakkaukset	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l.
Ohenne	Vesi
Työtapa	Sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Pölykuiva n. 15 min. Päällemaalauskuiva n. 1 h. Käyttöönottokuiva seuraavana päivänä. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa n. 2 viikossa.
Kemikaalienkestävyys	Kestää hyvin rasvoja ja esim. lakkabensiiniä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä.
Kiinteäainetilavuus	n. 35 %
Tiheys	n. 1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

### KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsittely Maalaamaton lattia:  
Betonilattiat: Poista sementtitiimakerros koneellisesti hiomalla. Poista hiontapöly.  
Puulattiat: Puhdista liasta, pölystä, rasvasta ja öljystä.  
Aiemmin maalattu lattia:  
Pese Maalipesu pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Poista vanha irtoava maali. Hio pinnat hyvin ja poista hiontapöly.

Maalaus Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.  
Betonilattiat: Pohjusta uudet betonilattiat Betolux Akva Pohjusteella TAI 10% vedellä ohennetulla Betolux



## Betolux Akva Lattiamaaali

Akvalla yhteen kertaan. Pintamaalaa uudet ja aiemmin maalatut betonilattiat ohentamattomalla Betolux Akvalla 2-3 kertaan. Työväline lyhytnukkainen tela tai pienillä pinnoilla keinokuitusivellin.

### Puulattiat:

Pohjamaalaa puupuhtaat pinnat 1-2 kertaan Multistop-eristyspohjamaalilla. Parhaan eristystuloksen saat kahden kerran käsittelyllä. Pintamaalaa ohentamattomalla Betolux Akvalla 2-3 kertaan. Työväline keinokuitusivellin. Huom. Maali kuivuu nopeasti, joten suunnittele maalaustyö siten, etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Etene lautojen pituussuunnassa muutama lauta kerrallaan. Tarvittavat korjaukset kannattaa tehdä vasta kuivaan maalipintaan.

### KARHENNUS:

Voit vähentää maalatun pinnan liukkautta lisäämällä Liukueste karhennusjauhetta Betolux Akvan joukkoon suhteessa 1/3 l purkillinen jauhetta 10 litraan ohentamatonta maalia. Käsin sekoitus riittää. Karhennetulla maalilla maalataan kaksi viimeistä pintakerrosta.

Karhennetulla maalilla voidaan maalata koko lattiapinta tai maalarinteipillä rajattu osa pinnasta. Esim. portaissa toimii hyvin porrasaskelman ulkoreunaan tehty liukuesteraita.

Työvälineiden puhdistus Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

EU VOC -raja-arvo (cat A/i) max. 140 g/l (2010).  
Betolux Akva sisältää VOC max. 140 g/l.

### KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. [Ymparistoseloste](#)

KULJETUS ei luokiteltu

hok211112 / akk071217 / mkv040915

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.