

1 Kuvaus:

BeamerPaint on erityinen, vesipohjainen maalijärjestelmä sisäkäyttöön. Kun olet levittänyt kaksi kerrosta Basea ja kaksi kerrosta Finishiä, järjestelmä toimii korkealaatuisena projisointipintana. Heijastus ja kiilto on linjattu projektoreille optimaalisesti. BeamerPaint-järjestelmä on ihanteellinen yksilöllisille muodoille sekä kaareville seinille. Lisäksi se on arkkitehtonisesti hienostunut, koska projisointipinta on integroitu seinään. BeamerPaint on yhteensopiva MagnetPaintin kanssa, jos kappaleen 3 suosituksia noudatetaan. Sisältää vähän tai ei lainkaan liuottimia. Noudattaa sisätilojen ammattilaiskäytön terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

2 Työkalut:

Levitä BeamerPaint Base ja Finish suihkeena tai Velour-maalitelalla. Puhtaiden työkalujen käyttäminen on oleellista. Puhdista käytetyt työkalut vedellä.

3 Alusta:

Alustan pitää olla puhdas, kuiva, rasvaton ja vakaa. Katso ÖNORM B 3430-1. Alustojen pitää noudattaa vähintään rappausalustojen Q4-laatutasoa. Kaikki muut pinnat pitää esikäsitellä tämän laatutason mukaisesti.

4 Teoreettinen kulutus:

- BeamerPaint Base: Noin 5 m²/l. kerrosta kohti, riippuen useista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä materiaalin menetyksestä levittämisen aikana.
- BeamerPaint Finish: Noin 10 m²/l. kerrosta kohti, riippuen useista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä materiaalin menetyksestä levittämisen aikana.

Yhdellä 2 litrasta Basea ja 1 litrasta Finishiä koostuvalla paketilla voidaan käsitellä 5 m² kokoinen alue.

5 Levitysohjeet:

- BeamerPaint koostuu seuraavista tuotteista:
 - BeamerPaint Base 2 litran pakkaus.
 - BeamerPaint Finish 1 litran pakkaus.
- Älä prosessoi alle +8°C lämpötilassa ja/tai yli 80% suhteellisessa ilmankosteudessa.
- Varmistu siitä, että pinta on tasainen ja esikäsitelty hyvin.
- Käytä puhtaita ja nukattomia työkaluja.
- Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi vaaditaan tyyntä ilmaa. Minimoi ilman kiertäminen levityksen aikana.
- Sekoita Base ja Finish hyvin ennen käyttöä.
- Levitä kaksi kerrosta BeamerPaint Basea niin, että välissä on 5-6 tuntia.
- Anna BeamerPaint Basen kuivua 5-6 tuntia ennen kuin alat levittämään BeamerPaint Finishiä.
- Levitä kaksi kerrosta BeamerPaint Finishiä laimentamattomana niin, että välissä on 5-6 tuntia.
- Levitettyäsi koko maalijärjestelmän, pintaa ei saa hioa jotta sen ulkonäkö ei mene pilalle.
- BeamerPaint on valmista käytettäväksi heti, kun viimeisin kerros BeamerPaint Finishiä on kuivunut.

6 Käyttöohjeet:

BeamerPaint luo erittäin heijastavan pinnan ilman kiiltoa. Ulkoiset heijastukset eivät vaikuta BeamerPaintiin. BeamerPaintia voidaan levittää myös ulkotiloihin, kunhan tuoreet maalikerrokset eivät altistu sään vaikutukselle, tuulelle ja auringonvalolle. BeamerPaint ei heikkene tai kellastu UV-säteilyn vaikutuksesta.

7 Varastointiolosuhteet:

Avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa huoneessa, poissa suorasta auringonvalosta 5°C - 35°C lämpötilassa.

8 VOC/Sertifiointi:

EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, cat. jWB, 2010): 140 g/L. Tämä tuote sisältää 0g/L.

BeamerPaint – Tekninen Tiedote



Valmistaja: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Ulft, www.magpaint.com
Jälleenmyyjä: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058,
Puh.:+ 371 266 62 270, info@e-maalit.fi, www.maalit.fi

9	Tuotetiedot:	BeamerPaint Base	BeamerPaint Finish
	Tuotekoodi:	320910.	320910.
	Väri:	Valkoinen.	Läpinäkyvä.
	Kiilto:	Matta.	Matta.
	Valotiheys:		Noin 1.3 – 1.6 kandela/m ²
	Tiheys:	1.4-1.5 kg/L.	1.02-1.05 kg/L.
	Kerrospaksuus:	280 µm, kaksi kerrosta.	160 µm, kaksi kerrosta.
	Teoreettinen kulutus:	Noin 5 m ² /L yhtä kerrosta kohti. Noin 5 m ² pakkausta kohti. Riippuen alustasta ja levitystavasta	Noin 10 m ² /L yhtä kerrosta kohti. Noin 5 m ² pakkausta kohti. Riippuen alustasta ja levitystavasta.
	Viskositeetti:	Valmista käytettäväksi, jos tarpeen niin laimenna vedellä maksimissaan 5%.	Valmista käytettäväksi, älä koskaan levitä laimennettuna.
	VOC:	EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, cat. aWB, 2010): 30 g/L. Tämä tuote sisältää: <1 g/L. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.	EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, cat. aWB, 2010): 30 g/L. Tämä tuote sisältää: <1 g/L. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
	Prosessointi:	Lämpötila: >+8°C. Suhteellinen Ilmankosteus: <80%.	Lämpötila: >+8°C. Suhteellinen Ilmankosteus: <80%.
	Tahmatonta:	Noin 30 minuuttia.	Noin 1 tunti.
	Maalaa kun kulunut:	Noin 5-6 tuntia.	Noin 5-6 tuntia.
	Valmista käytettäväksi:	Tietoa ei saatavilla	Noin 2 tuntia. Noin 1 viikko parhaan laadun saavuttamiseksi.
	Yksiköt:	2 litraa.	1 litra.
	Säilyvyysaika:	Vähintään 24 kuukautta oikeissa olosuhteissa.	Vähintään 24 kuukautta oikeissa olosuhteissa.

NOUDATTAA SISÄTILOJEN AMMATTILAISKÄYTÖN TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSIA
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAATAVILLA MAGPAINT EUROPESTA TAI LADATTAVISSA OSOITTEESTA WWW.MAGPAINT.COM