

# Punainen Mäntyterva

Klassinen puuterva, himmeän punainen väri

## Yleistä

Punainen Mäntyterva on klassinen, pigmentoitu terva, mikä pohjautuu aitoon tervaan, pihkatärpättiin sekä pellavansiemenöljyyn, mikä antaa pinnalle perinteisen, maamaalin kaltaisen Falunpunaisen värin. Samankaltainen Falunpunainen väri tulee näkyviin vähitellen tervan luontaisen, ruskean sävyn haalentuessa. Sillä on erittäin hyvä läpäisykyky ja se antaa puun hengittää. Se kyllästää puun hyvin ja tuottaa tehokkaasti vettä hylkivän pinnan. Pigmentti suojaa puuta auringon UV-säteilyltä ja sisältää 100% aktiivisia ainesosia.

Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja ja se sisältää muiden ainesosien lisäksi monenlaisia pihkoja ja terpeenejä. Pihkat ovat puun luonnollinen tapa suojata itseään mikro-organismeilta ja parantaa vaurioita. Terpeenit ovat liuottimia ja ne kiihdyttävät kuivumisprosessia. Mäntyterva tuotetaan pihkarikkaista mäntypuista uunissa.

## Käyttökohteet

**Punainen Mäntytervaa** voidaan käyttää puuhun, jota on aiemmin käsitelty maamaalilla (kuten Falunpunaisella) ja rautasulfaatilla, sekä käsittelemättömällä tai aiemmin tervatulla puupaneloinnilla, rakennuspuuhun kuten julkisivuihin, aitoihin, puukattoihin, lavakauluksiin, jne. Ei saa levittää puulle, jota on aiemmin käsitelty muilla, peittäville väriytypeillä.

## Pakkaus

60510401 / 0,9 litran purkki  
60510473 / 2,7 litran purkki  
60510556 / 9 litran purkki

## Tekniset tiedot

Väri:	Punainen (matta)
Tiheys:	1,10 ± 0,03 kg/litra
Kiinteäainetilavuus:	80%
Peittävyys:	5-8 m <sup>2</sup> /litra riippuen pinnasta
Kuivumisaika:	Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen säästä sekä siitä, onko puutavara höylättyä vai höyläämätöntä, puusta, paksuudesta ja kuinka hyvin terva on läpäissyt substraatin.
Laimentaminen:	Pihkatärpätti. Huom! Ei mineraalitärpättiä
Puhdistaminen:	Pihkatärpätti, alkoholi tai saippua/vesi

**Saadaksesi lisätietoa suosittelemme käyttöturvallisuustiedotetta tai pakkauksessa olevia ohjeita.**

Painos: 2019-03-12 / AA



## Käyttöohjeet

Parhaat tulokset saavutetaan, jos maalaaminen suoritetaan lämpimässä säässä, vähintään 10 Celsiusasteessa. Tuote muuttuu silloin helpokäyttöisemmäksi ja se tunkeutuu pintaan paremmin.

Saadaksesi parhaan tuloksen, laimenna vähintään 20% pihkatärpätillä. Lämpöä helpottamiseksi höylättyyn puuhun kuten hirsisiin julkisivuihin, sitä pitäisi laimentaa vielä lisää 10-15% pihkatärpätillä.

Koska pigmentti asettuu varastoinnin aikana, on purkin perusteellinen hämmäntäminen ennen maalaamista tärkeää. Hämmennä ajoittain myös maalaamisen aikana.

Harjaa poistaaksesi pölyn, lian ja irtonaisen maalin. Pese pois levä- ja homekasvustot. Pinnan pitää olla kuiva ennen maalaamista. Maalaa suoraan ilman pohjustusainetta. Käytä sivellintä tai rullaa. Aine voidaan myös ruiskuttaa, siinä tapauksessa laimenna 30-40% pihkatärpätillä, riippuen käytetystä ruiskutuslaitteistosta. Pinnoitettavissa noin 1-2 päivän jälkeen. Maalaa kahdesti saavuttaaksesi optimaalisen suojan ja parhaan värin.

Varmistu siitä, että ilmanvaihto on hyvä. Maalaa ulkotiloissa. Käyttöturvallisuustiedote ja maalausohjeet osoitteesta [www.tjarlek.com](http://www.tjarlek.com).